



Plasmódia.
cabos & cordas

Corda Polietileno trançada

Chumbada

Ficha técnica de descritivos
e especificações



Código: FT_PE TR-01

"Documentos impressos não são controlados"

Informações técnicas

Descritivo Técnico

Material Polietileno

Diâmetro mínimo: 2,5 mm
máximo: 22,0 mm

Tipo Trançada / Chumbada / Sem alma (* 6mm c/ alma)

Cor Padrão: Azul
Especial: Azul e branco ou cores diversas

Ficha técnica FT_PE TR-01(Ref.: ET_PE TR-04) Rev:00 - Atualização 29/05/24

Carga de ruptura No valor da resistência nominal ou carga de ruptura informada na tabela, considerar uma tolerância de até (-10%) conforme NBR ISO 2307.

Diâmetro (mm)	Especificação	Valor Nominal Carga de Ruptura (Kgf)	Peso (≅) Gramas /m	Rendimento (≅) Metros/Kg	Metros (≅) Rolo	Peso do rolo (≅) (Kg)
2,5	S/ Alma	60	3,20	312,5	940m	3,0
3,0	S/ Alma	80	4,30	232,6	698m	3,0
4,0	S/ Alma	100	6,20	161,3	484m	3,0
5,0	S/ Alma	140	9,00	111,1	500m	4,5
6,0	S/ Alma	185	11,20	89,3	402m	4,5
	C/ Alma	280	12,50	80,0	360m	4,5
7,0	S/ Alma	220	13,60	73,5	331m	4,5

Diâmetro (mm)	Especificação	Valor Nominal Carga de Ruptura (Kgf)	Peso (≅) Gramas /m	Rendimento (≅) Metros/Kg	Metros (≅) Rolo	Peso do rolo (≅) (Kg)
8,0	S/ Alma	380	21,50	46,5	302m	6,5
10	S/ Alma	560	34,20	29,2	292m	10,0
12	S/ Alma	850	50,00	20,0	300m	15,0
14	S/ Alma	900	73,00	13,7	220m	16,0
16	S/ Alma	1.150	86,00	11,6	220m	19,0
18	S/ Alma	1.600	97,00	10,3	220m	21,3
20	S/ Alma	2.000	135,00	7,4	220m	29,7
22	S/ Alma	2.900	165,00	6,1	220m	36,3
28	S/ Alma	3.500	165,00	49,5	300m	49,5

Aplicações

O uso ideal da corda chumbada é ideal para o entralhe do chumbo no seguimento da pesca .

Características de polietileno

Flutuabilidade	Positiva	Raios UV	Razoável
Absorção ao choque	Razoável	Alongamento	Alto
Resistência à abrasão	Bom	Resistência à ácidos	Excelente
Resistência à fadiga	Bom	Resistência à alcalinos	Excelente
Resistência à tração	Razoável	Solventes orgânicos	Muito bom

Escalas:

Flutuabilidade: Positiva ou Negativa

Alongamento: Baixo / Médio / Alto

Outras variáveis: Fraco / Razoável / Bom / Muito bom / Excelente

Cuidados Necessários

Antes e após cada utilização, alguns cuidados devem ser seguidos:

- ▶ Constatar se a corda está em perfeitas condições de uso, não apresentando partes danificadas, queimadas ou com desgaste excessivo;
- ▶ Verificar se a corda teve contato com alguma substância química, que podem causar sérios danos e degradações ao produto;
- ▶ Sempre armazenar o produto em local seco e fresco e ausente dos raios solares;
- ▶ Não deve ser feito qualquer tipo de reparo ou modificação no produto/equipamento, o que pode ocasionar riscos desnecessários e perda de qualquer garantia;
- ▶ Nunca pise na corda;
- ▶ Caso seja necessário lavá-la, use somente água corrente e sabão neutro; deixar secar estendida e na sombra. Na hora de guardar, desmanche os nós e enrole-a frouxa.

Política de garantia

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação.

Garantia de 1 ano, a partir da data de emissão da nota – fiscal.

Caso queira acionar a garantia contra defeitos de fabricação da sua corda entre em contato por email: plasmodia@plasmodia.com.br ou pelo telefone: +55 (11) 2088-9922.

