

# Corda de Polipropileno trançada

# **Caminhoneiro**

Ficha técnica de descritivos e especificações







### Informações técnicas

	•.•		•
-	escritivo		nico
$\boldsymbol{L}$	C3CI ICIVO	1 50	

Material 100% Polipropileno

Diâmetro mínimo: 6,0 mm

máximo: 14,0 mm

**Tipo** Trançada / caminhoneiro / sem alma

**Cor** Tricolor - com aditivo UV

**Ficha** FT\_PP TR-07 (Ref. ET\_PP TR 05) Rev:00 - Atualização: 28/05/24 **Técnica** 

Carga de ruptura

No valor da resistência nominal ou carga de ruptura informada na tabela, considerar uma tolerância de até (-10%) conforme NBR ISO 2307.

Diâmetro (mm)	Valor Nominal Carga de Ruptura (Kgf)	Peso (≅) Gramas /m	Rendimento (≅) Metros/Kg	Metros (≅) Rolo	Peso do rolo (≅) (Kg)
6.0	270	9,40	106,4	100m	0,9
6,0				220m	2,1
8,0	700	23,50	42,6	100m	2,4
	700			220m	5,2
10,0	1.020	37,30	26,8	100m	3,7
				220m	8,2



Diâmetr o (mm)	Valor Nominal Carga de Ruptura (Kgf)	Peso (≅) Gramas /m	Rendimento (≅) Metros/Kg	Metros (≅) Rolo	Peso do rolo (≅) (Kg)
12.0	1.500	63,00	15,9	100m	6,3
12,0	1.300	03,00		220m	13,9
14,0	1.890	88,00	11,4	100m	8,8
				220m	19,4

#### **Aplicações**

São ideais para fixação de lonas, confecção de barrigueiras e agrícola em geral. São cordas que proporcionam facilidade de manuseio contínuo, resistência à abrasão e alongamento. Possuem alta qualidade e uniformidade, é uma corda sem alma que garante melhor fixação do nó e consequentemente maior eficiência em amarrações. Possuem proteção UV, adequada para ambientes expostos à luz solar direta e influências climáticas.

Características. do polipropileno				
Flutuabilidade	Positiva	Raios UV	Bom	
Absorção ao choque	Muito bom	Alongamento	Médio	
Resistência à abrasão	Muito bom	Resistência à ácidos	Excelente	
Resistência à fadiga	Excelente	Resistência à alcalinos	Excelente	
Resistência à tração	Muito bom	Solventes orgânicos	Muito bom	

Escalas:

Flutuabilidade: Positiva ou Negativa Alongamento: Baixo / Médio / Alto

Outras variáveis: Fraco / Razoável / Bom / Muito bom / Excelente



### **Cuidados Necessários**

Antes e após cada utilização, alguns cuidados devem ser seguidos:

- Constatar se a corda está em perfeitas condições de uso, não apresentando partes danificadas, queimadas ou com desgaste excessivo;
- Verificar se a corda teve contato com alguma substância química, que podem causar sérios danos e degradações ao produto;
- > Sempre armazenar o produto em local seco e fresco e ausente dos raios solares;
- Não deve ser feito qualquer tipo de reparo ou modificação no produto/equipamento, o que pode ocasionar riscos desnecessários e perda de qualquer garantia;
- Nunca pise na corda;
- Caso seja necessário lavá-la, use somente água corrente e sabão neutro; deixar secar estendida e na sombra. Na hora de guardar, desmanche os nós e enrole-a frouxa.

## Política de garantia

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação.

Garantia de 1 ano, a partir da data de emissão da nota – fiscal.

Caso queira acionar a garantia contra defeitos de fabricação da sua corda entre em contato por email: plasmodia@plasmodia.com.br ou pelo telefone: +55 (11) 2088-9922.

